

Natur- und Leimholzprodukte

Sortiervorschriften

Mit bauaufsichtlicher Zulassung von 12 mm - 60 mm.

Sortierung

A

hergestellt aus nord. Fichte
nur gesunde, fest verankerte Äste
vereinzelt Naturholzdübel
vereinzelt kleine Harzgallen

Sortierung

AB-Spezial

vereinzelt Markröhren zulässig
Schwarzastigkeit
rauhes Holz, Harzgallen
kleinere Fehlstellen mit Holzkitt gespachtelt

Sortierung

B/C heimisch

geschlossene Oberfläche
häufiger auftretende Markröhren und Harzgallen
ausgefallene Äste mit Holzdübel ausgeflickt
auftretende Nagelhärte
kleine Flächenrisse zulässig, leichte Verfärbung
kleinere Fehlstellen mit Holzkitt gespachtelt

Sortierung

B/C nordisch

geschlossene Oberfläche
häufiger auftretende Markröhren und Harzgallen
ausgefallene Äste mit Holzdübel ausgeflickt und gespachtelt
auftretende Nagelhärte
kleine Flächenrisse zulässig
leichte Verfärbung
gleichmäßigere Textur

Sortierung

C/C

Verfärbung zulässig
eingewachsene Rinde / Flügeläste
C-Seite als Oberseite mit Holzdübel ausgebessert
als Rückseite nur gespachtelt ohne weitere Ansprüche

Sortierung

C/K (Konstruktion)

Konstruktionsplatte C-Seite als Oberseite mit Holzdübel
und Holzspachtel ausgebessert, Rückseite unbehandelt!
Verfärbung zulässig, eingewachsene Rinde / Flügeläste

Sortierung

K/K (Konstruktion)

Konstruktionsplatte ohne Anspruch
beidseitig unbearbeitet

Sortierung

D/D

hergestellt aus Seitenware ohne Anspruch
Oberseite gespachtelt
vorkommende offene Fugen

Wir weisen darauf hin, dass die Platten der Stärken 19 mm und 27 mm mit Stabmittellage der bauaufsichtlichen Zulassung **nicht** unterliegen.