

## Sortierung/Oberflächenqualitäten NHP

- A/B Spezial** Hergestellt aus nordischer Fichte  
vereinzelt Markröhren zulässig  
Schwarzastigkeit  
raueres Holz, Harzgallen  
kleinere Fehlstellen mit Holzkitt gespachtelt
- 
- A/C** wie A/B Spezial nur mit unbehandelter Unterseite  
Oberseite ist A-Qualität
- 
- AB Universal** Qualität **nur bei den Leimholzplatten**  
Ansonsten wie A/B Spezial
- 
- B/C+** heimische Wahre beidseitig geschlossen,  
häufiger auftretende Markröhren und Harzgallen,  
ausfallende Äste mit Holzdübel ausgeflickt, auftretende Nagelhärte  
kleinere Flächenrisse zulässig, leichte Verfärbungen  
kleinere Fehlstellen mit Holzkitt gespachtelt
- 
- B/K** wie B/C+ nur mit unbehandelter Unterseite  
Oberseite ist B-Qualität
- 
- C+/C+** Verfärbungen zulässig  
Eingewachsene Rinde/Flügeläste  
C-Seite als Oberseite mit Holzdübel ausgebessert  
als Rückseite nur gespachtelt ohne weitere Ansprüche
- 
- C+/C** wie C+/C+ nur ohne gespachtelte Rückseite  
diese kann Löcher und Schwesterlamellen enthalten
- 
- K/K** beidseitig offene Platte  
hier gibt es keine optischen Vorgaben einzuhalten  
Löcher, Äste, Verfärbungen, Harzgallen, Markröhren, alles erlaubt  
es wird weder gestöpselt noch gespachtelt  
nur die Verleimung und Maßhaltigkeit ist wichtig

### Zusätzliche Artikelbezeichnungen:

- S structural**  
auch „statische Platte“ genannt  
Diese Platte hält die vorgegebenen Festigkeitswerte der CE-Norm ein.
- 
- NS not structural**  
nur bei K/K auch „nicht statische Platte“ genannt  
Diese Platten müssen keine Vorgaben einhalten,  
sie werden als Verpackungs- oder Blindplatte verwendet.